

RESIGRAIN

Résigrain rustique



Résigrain fin

Résigrain est un enduit de finition synthétique de qualité extérieure.

Résigrain peut être appliqué au rouleau pour réaliser des structures fines, ou appliqué au plateau inox et structuré au rouleau, au plateau, à la spatule, à la truelle, à la brosse, ..., pour créer des reliefs plus importants.

Résigrain est prêt à l'emploi.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Résigrain fin ne couvrant pas les imperfections, le support doit présenter une surface plane.
- Sélectionner les produits à utiliser à l'aide du tableau ci-dessous.
- En cas de présence de moisissures, de mousses, d'algues, de lichens ou de champignons, un traitement avec notre Algicide est nécessaire.

		ETAT DE SURFACE		
		lisse	rugueux	
SUPPORT SAIN	Bois brut ou bois aggloméré	Crépifix + Sous-couche R	Crépifix + Sous-couche P	Fissures ou joints entre panneaux : se reporter à la fiche technique Antifissure
	Béton cellulaire	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	
	Autre	Sous-couche R	Sous-couche P	
SUPPORT DOUTEUX	Plâtre mou	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	
	Béton cellulaire	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	
	Autre	Crépifix + Sous-couche R	Crépifix + Sous-couche P	

Résigrain rustique peut, après effleurage des joints en ciment, être appliqué sur briques, parpaings, crépis, etc..., avec une Sous-couche R au lieu d'une Sous-couche P.

APPLICATION

Résigrain s'applique au rouleau « Peau de mouton » ou au plateau inox.

Appliquer 2 à 3 m², égaliser au rouleau régulièrement dans les sens horizontaux et verticaux en prenant bien soin de ne pas trop étendre le produit. Répéter ces mouvements avec un rouleau décor de votre choix, non empâté, jusqu'à obtention d'un aspect régulier, terminer toujours dans le même sens.

Divers aspect peuvent être obtenus suivant le type de rouleau utilisé pour la finition ou suivant l'épaisseur d'application. D'autres décors peuvent être réalisés avec des brosses, truelles, balais, etc...

CONSOMMATION

- Résigrain fin : 1,2 à 1,5 kg/m²
- Résigrain rustique : 2,0 à 4 kg/m²

TEMPS DE SECHAGE

- A 20°C et 65 % d'humidité relative : séchage environ 6 heures et dureté finale après 3 semaines.
- Une température basse ainsi qu'une humidité relative élevée ralentiront le séchage.
- La vitesse de séchage dépend également du taux d'humidité du support.

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES


- Pour l'application de Résigrain, utiliser des outils inoxydables.
- Traiter les parties métalliques (vis, fer à béton, etc.) à l'antirouille et laisser sécher avant l'emploi de la sous-couche.
- Finir une surface sans interruption, sinon le raccord sera visible.
- Éviter l'application :
 - dans le courant d'air
 - sous un soleil ardent
 - par une température inférieure à + 5°C.
- Pour les soubassements un enduit ciment exempt de chaux est indispensable.

Pour un mur de soutènement, la surface en contact avec la terre doit être imperméabilisée avant remblayage. Si le mur absorbe trop d'humidité, n'importe quel revêtement se décollera.

REMARQUES

- Pour l'application de Résigrain, deux personnes devraient travailler sur chaque niveau d'échafaudage. L'un applique le produit et l'autre suit, en exécutant le décor.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.
- Les teintes de l'enduit peuvent varier légèrement par rapport aux échantillons.
- Un stockage prolongé de Résigrain peut provoquer un épaississement. Dans ce cas diluer avec un peu d'eau.
- Stocker à l'abri du gel.

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : www.enduicolor.fr



Enduicolor®
Fabrication de produits pour le bâtiment
205-207 rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis la Chaussée

Page : 1/1

Version : 21/04/2015

Tél. 03 89 69 20 10
www.enduicolor.fr