


Sous-Couche « A »

Fabriqué en Alsace



Sous-Couche A est une sous-couche d'accrochage à base d'émulsion acrylique pour **Marbroplast**. Elle évite la prise trop rapide des enduits.

Sous-Couche A a une adhérence parfaite sur tous supports propres et sains tels que plâtre, mortier, béton, etc...

NB : sur du béton cellulaire, bois, bois aggloméré, utiliser notre **Crépifix** à la place de la **Sous-Couche A**

Conditionnement et consommation moyenne

Existe en bidon de 1L, 5L et 10L

Support régulier 200 à 250 mL/m²

Teintes

Aspect laiteux dans son conditionnement et incolore après application et séchage.

Application

Éviter l'application lorsque la température est inférieure à +5°C ou sous soleil ardent ou dans un courant d'air
Les supports doivent être sains, propres et secs
Bien remuer avant l'emploi
Application à la brosse ou au rouleau
Sous-Couche A est prête à l'emploi
Laisser sécher 24 heures avant l'application de **Marbroplast**
Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après utilisation

Préparation des supports

Traiter les parties métalliques à l'antirouille et laisser sécher

En cas de présence de moisissures, de mousses, d'algues, de lichens ou de champignons, un traitement avec notre **Algicide** est nécessaire

Sur des fonds farinants ou des matériaux tendres, l'utilisation de **Crépifix** est conseillée à la place de **Sous-Couche A**

Caractéristiques techniques

Densité initiale :	environ 1	pH :	7,5 à 8,5
C.O.V. suivant 2004/42/EC :	<18 g/L		
Composition :	eau, dispersion de polymères additifs : antimoissants, conservateurs		
Aspect du film sec :	incolore	Dilution :	eau
Séchage :	à 20°C et 65 % d'humidité relative : 5 à 6 heures au moins sec à cœur et résistant mécaniquement après 3 à 4 jours		
Conservation :	12 mois dans son emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais, à l'abri du gel. Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable		
Mise en œuvre :	elle doit être conforme aux DTU en vigueur et aux règles de l'art	Classification AFNOR :	NF T 36.005 - Famille I - Classe 7b2

Cette fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponibles sur le site : www.enduicolor.fr



Enduicolor® Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse - 68300 Saint-Louis la Chaussée

Tél. 03 89 69 20 10

www.enduicolor.fr

Page : 1/1

Version : 13/12/2017